RIGIDS

# THE .55 COLLECTION

## DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE BASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DIMENSIONS | EN ISO 24342 | Planche : 229 x 1522 mm |
| | ÉPAISSEUR | EN ISO 24346 | 5,5 mm (4,5 mm spc + 1 mm sous-couche intégrée) |
| | COUCHE D'USURE | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| | MÉTHODE D'INSTALLATION | | Système de clic 2G |
| | TRAITEMENT DE SURFACE | | Revêtement en PU + protection à l'oxyde d'aluminium (anti-rayures) et technologie anti-taches. |
| | ÂME | | SPC à âme rigide, insonorisant et résistant à l'eau. |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CE EN 14041

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CHANFREINS | MICRO | 4 côtés |
| | MASSA | | 9,75 kg / m² |
| | STANDARD | EN 16511 | |
| | CLASSIFICATION | EN 685 / EN ISO 10874 • Commercial<br>EN 685 / EN ISO 10874 • Règlement domestique | 33 : Usage commercial modéré<br>23 : Tâches ménagères pénibles |
| Bfl-s1 | RÉSISTANCE AU FEU | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| | RÉSISTANCE AUX TACHES | EN 438-2 | Groupe 1 / 2 / 3 : Degré 5 |
| | RÉSISTANCE AUX UV | EN ISO 105-B02 | > 6 |
| | STABILITÉ DIMENSIONNELLE | EN 434 / EN ISO 23999 | ≤ 0,10 % |
| | IMPACT SONORE | EN ISO 10140-1 | ΔLw = 19 dB |
| | TENDANCE ÉLECTRIQUE | EN 1815 | OK |
| | IMPRESSION FINALE | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
| | TEST CHAISE À ROULETTES | ISO 4918 | OK |
| | RÉSISTANCE THERMIQUE | EN 12667 | < 0,122 (m²K/W) |
| DS | DÉRAPAGE* | EN 13893 / DIN 51130 | DS R9 |
| | RÉSISTANCE À L'USURE | EN 660-2 / EN 649 | CLASSE T |
| | RÉSISTANCE AUX CHOCS | EN 13329 | OK |
| | TENSION DE CLIC | ISO 24334 | Côté court : 14,7 kN/m • Côté long : 3,7 kN/m |
| | DEGRÉ DE GONFLE | ISO 24336 | OK |
| | CHAUFFAGE AU SOL | Convient aux systèmes STANDARD dans les chapes en ciment. | Ne convient pas au chauffage au sol électrique. |

## SUBSTANCES DANGEREUSES

| | | | |
|---|---|---|---|
| A+ | ÉMISSIONS DE COV | Réglementation française / belge / allemande | OK |
| E1 HCHO | ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE | EN 717-1 | E1 |
| DL PCP | REACH | | Conforme à la norme |
| | PCP | EN 12673 | OK |

* La RÉSISTANCE AU DÉRAPAGE est mesurée sur le produit à sa sortie d'usine. La RÉSISTANCE AU DÉRAPAGE peut être influencée par l'encrassement de la surface, l'utilisation et l'entretien du produit.

© Cette fiche technique a été établie par Floorme.
Toutes les informations, photos, dessins, tableaux et graphiques figurant dans cette fiche sont destinés à compléter les informations sur les produits de Floorme et ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la vente, de la pose ou de la spécification des produits de Floorme. Floorme se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications aux données techniques, aux spécifications, aux illustrations et aux finitions des produits.
Les photos et illustrations présentées, sont purement indicatives et peuvent différer du produit livré. Aucun droit ne peut être tiré de cette fiche.